

BUTYRUB

Stand: 15.03.2005

Seite 1 von 1

Technische Eigenschaften:

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Basis | 1-K-Polybutadien |
| Konsistenz | Standfeste Paste |
| Hautbildung (*) (+20°C / 65% r.F.) | Innerhalb von 24 Stunden |
| Dichte (DIN 53 479) | 1,7 g/ml |
| Maximale Gesamtverformung | 7 % |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +80°C |
| Volumenänderung | Keiner |
| Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) | B2 |

(*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

BUTYRUB ist ein hochwertiger, plastisch bleibender, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polybutadien-Basis.

Produkteigenschaften:

- Bildet eine elastische und starke Haut
- Anstrichverträglich nach 24 Stunden
- Keine Flecken- oder Randbildung auf porösen Untergründen
- Universelle Haftung

Anwendung:

- Alle Fugen mit einer Bewegung bis max. 7%
- Fugen zwischen Mauerwerk und Tür- und Fensterumrahmungen
- Glasabdichtungen in Wintergärten

Lieferform:

Farbe: braun, weiß, grau, schwarz

Verpackung:

310ml Alu-Kartusche (12 pro Karton)

600ml Schlauchbeutel (12 pro Karton)

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühl (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Spachtel, Hand- oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Glätten: mit SOUDAL GLÄTTMITTEL oder einer Seifenlösung vor Oberflächentrocknung

Reparaturmöglichkeit: mit BUTYRUB

Fugenabmessung:

Minimale Breite: 5mm

Maximale Breite: 20 mm

Minimale Tiefe: 5 mm

Empfohlen: Fugenbreite = Fugentiefe

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.