

**BUTYRUB****Dato:07/11/14**

Side 1 af 2

**Teknisk Data:**

Base	Polybutan
Konsistens	Pasta
Hærdnings system	Oxidations tørrende
Skindannelse(20 C/65% R.L)	Mindre end 24 timer
Krympning(DIN 52451)	0 %
Vægtfylde(DIN 53479B)	1,70g/mL
Temperaturresistens	-20 °C til +80 °C
Tørstofindhold	100 %

**Produkt:**

Butyrub er en højkvalitets-, plastisk en-komponent fugemasse baseret på polybutan.

**Karakteristik:**

- Meget nem forarbejdning
- Danner en elastisk lige overflade
- Overmalbar efter 24 timer
- Universal vedhæftning
- UV- og vejr-resistent
- God kemikalie resistens

**Anvendelsesområder:**

- Alle fuger med små bevægelser (max. 5%)
- Glasarbejde i drivhuse til enkeltlags glas i træ-, cement- eller stålrammer.
- Fuger mellem murværk og vindues- og dørrammer
- Fugemasse til fuger i karosserier og containere.

**Forpakning:**

Farve: Hvid, grå, brun, sort

Pakning: Patron 310ml, pose 600 ml, spande 30kg.

**Holdbarhed:**

12 måneder i uåbnet original emballage.

Opbevares køligt og tørt ved temperaturer mellem +5 °C til +25 °C.

**Overflader:**

Type: Alle porøse og ikke porøse overflader såsom træ, beton, sten og andre bygningsmaterialer. Ikke velegnet til PE, PP, Teflon og bituminøse overflader.

Krav til overflader: Rene, tørre, fedtfrie samt fri for støv og løse partikler.

Forbehandling: Ikke nødvendig

Vi anbefaler at der udføres en forudgående kobatabilitetstest.

**Fugedimensionering:**

Minimum Bredde: 5mm.

Maksimum Bredde: 20mm.

Minimum Dybde: 5mm.

Anbefaling: dybde = bredde

Anvend PE bagstop ved store fugedimensioner for at undgå trepunkts limning.

**Påføring:**

Metode: manuel, akku eller pneumatisk fugepistol  
Glatning af fugen med spartel.

Påføringstemperatur: +5 °C. til +30 °C.

Rengøring: Uhærdet Butyrub kan fjernes med mineralsk terpentiner umiddelbart efter påføring.  
Afhærdet Butyrub kan kun fjernes mekanisk.

Udbedring: Butyrub

Glatning: med sæbevand eller glittevæske

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.

---

**BUTYRUB**

---

**Dato:07/11/14****Side 2 af 2****Bemærkninger:**

- Anvendes ikke hvor konstant vandtryk er muligt
- Kan overmales med de fleste typer af maling
- Maling skal være tilpas elastisk for at kunne anvendes
- Grundet det store udvalg af malinger skal der altid udføres en kompatibilitets test
- Ikke egnet til fuger ved dobbelt- eller sikkerhedsglas
- Ikke velegnet til fuger på natursten. På disse anbefales Silirub MA

**Sundheds- og sikkerhedsanbefalinger:**

Følg de generelle bestemmelser for industriel hygiejne.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.