

---

**Purocol**

---

**Dato:30/11/07****Side 1 af 1****Teknisk Data:**

Base	Polyuretan
Konsistens	Pasta
Hærde System	Hærdning ved fugtoptagelse
Åben tid (*)	Ca. 15 min.
Lukke tid (*)	Mindst 3 timer.
Densitet	Ca. 1,11 g/mL
Temperaturrestans	-30 °C til +100 °C – efter hærdning
Vandafvisende (DIN EN 204)	D4
Forskydnings styrke	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Fast indhold	100 % (Fri for opløsningsmidler)

(\*) værdier kan variere afhængigt af omgivelser og faktorer så som temperatur, fugtighed og materialer.

**Produkt:**

Purocol er en 1 komponent, klar til brug, transparent Polyuretan baseret, konstruktions lim.

**Karakteristisk:**

- Professional kvalitet
- Transparent
- Hurtig hærdning
- Karakteristisk, kan bruges til ujævne overflader
- Vandafvisende: D4 (DIN EN 204)
- Fri for opløsningsmidler

**Anvendelsesområder:**

*Indendørs overflader:* hyppigt langtids udsatte overflader med rendende eller kondenserende vand.

*Udendørs overflader:* overflader som er påvirket af vejret.

Producenter af døre og vinduesrammer, som skal imødekomme klasse D4 ifølge EN 204.

Konstruktions limning i træ elementer

Limning af isolerings materialer (inkl. polystyren)

**Overflader:**

*Type:* porøse og ikke porøse overflader, såsom træ, beton, mursten og mange andre materialer i byggeindustrien. Ikke egnet til PE og PP.

*Overflade:* Overflader: rene, tørre, fri for støv og løse partikler.

*Forberedelse:* limen hærdner under påvirkning af fugtighed. Materialers fugtighed forbedrer hærdningen.

Det anbefales at udføre forudgående materialetest.

**Brugsanvisning:**

Påfør produktet med manuel- eller pneumatisk fugepistol på et af materialerne. Pres overfladerne sammen inden 15 min og sæt disse under tryk i mindst 3 timer. Presset af materialerne, under hærdning, gør at produktet opnår dens højeste styrke.

*Påførings temperatur:* +5 °C til +35 °C.

*Rengøring:* Purocol kan, inden limen er hærdet, fjernes fra værktøjer og materialer, med Soudal Gun og Foam Cleaner. Hærdet lim, skal fjernes mekanisk.

*Udbedre:* Med Purocol

**Forpakning:**

*Farver:* Transparent.

*Pakning:* patron 310 ml

**Holdbarhed:**

Mindst 12 måneder i uåbnet forpakning. Opbevares koldt og tørt ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C.

**Sundheds- og sikkerhedsanbefaling:**

Anvend den almindelige industrihygiejne.

Brug beskyttende handsker

For yderligere informationer, rekvirere sikkerhedsdatablad.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.