
Superfix Esterni

Date: 20/02/2006**Page 1 of 1****Caratteristiche tecniche:**

Base	Gomma sintetica (SBR)
Consistenza	Pasta solida
Vulcanizzazione	Polimerizzazione fisica e cristallizzazione
Peso specifico (DIN 53479)	1.3 g/ml
Tempo aperto (*)	15 min.
Tempo formazione pelle (*)	20 min. (forza iniziale), 24-48 h
Resistenza alla temperatura	-20°C to +60°C (conse rvazione)

(*) questi dati possono variare in relazione a fattori ambientali come temperatura, umidità e tipo di substrato

Prodotto:

Superfix Esterni è un adesivo a solvente, ad alta forza a base di gomma sintetica.

Caratteristiche:

- Applicazione diretta sul substrato
- Ampia gamma di applicazioni
- È possibile l'adesione su superfici irregolari se usato come adesivo a contatto
- Sostituisce chiodi e viti
- Buona presa iniziale
- Non aderisce su polistirene

Applicazioni:

Indicato per l'incollaggio di pannelli, battiscopa, cartongesso, piastrella in ceramica, elementi decorativi costituiti da strati diversi, su superfici porose e non porose. Date le sue caratteristiche di densità può essere usato su superfici irregolari.

Packaging:

Colore: bianco

Formato: cartucce da 310ml

Superfici:

Tipo: tutte le superfici ad eccezione PS, PP e PE

Stato della superficie: pulita, asciutta, priva di polvere e grasso.

Si raccomanda un test preliminare prima dell'applicazione

Applicazione dell'adesivo:

Modo: Estrudere con pistola, applicare sulle superfici in strisce o in piccole quantità. Applicare l'adesivo sempre sul bordo del pannello. Pressare immediatamente le superfici. Battere con un martello. Potrebbe essere necessario un supporto per incollaggi in verticale o materiali pesanti. Per l'incollaggio di pannelli e altri materiali pesanti usare un metodo alternativo: applicare il prodotto, pressare i materiali e rimuoverli attendendo circa 10 min. Unire nuovamente e pressare battendo con un martello di gomma. Se necessario supportare fino al completo indurimento 24-48 ore.

Temperatura di applicazione: + 5°C e +35°C

Pulire: con spirito bianco, acetone

Riparare: con Superfix Esterni

Stoccaggio:

12 mesi nel proprio imballo originale in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

Note:

Durante l'incollaggio, la pressione applicata determina la forza finale dell'incollaggio. La durata della pressione applicata è meno importante.

Norme di sicurezza:

Applicare le normali norme di igiene. Lavorare in un luogo ben ventilato. Non fumare durante l'applicazione. Se l'area non è sufficientemente ventilata, indossare una maschera. Consultare

Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati ottenuti. E' comunque consigliato effettuare dei test preliminari.