
WBPR-11P SURFACE PRIMER

Dato: 24/05/12

Side 1 av 2

Produkt:

WBPR-11P Surface Primer er en løsemiddelfritt Primer for bruk på porøse undergulv.

Tekniske data:

Basis	Syntetisk dispersjon
Konsistens	Flytende
Herdesystem	Fysisk opptørring
Tørketid (21°C/55% R.V)	15-30 min. på støpte betong gulv 30-60 min. på undergulv med lite porer Ca. 4 timer på tre- og sponplategulv Ca. 4-12 timer på ikke-absorberende undergulv Ca. 12-24 timer på anhydritt undergulv
Farge	Hvit
Viskositet	Ca. 50-100 mPa.s
Temperaturbestandighet	-0 til 50°C
Tørrstoff innhold	Ca. 20%
Forbruk	Avhengig av type overflate og verktøy benyttet, 100-200 ml/m ²

(*) Disse verdiene varierer avhengig av miljøet sli som temperature, luftfuktighet, overflater etc.

Karakteristika:

- Ferdig til bruk
- Drøyt i bruk
- Løsemiddelfritt
- Meget enkelt å påføre
- Rask tørking
- Bredt spekter av aplikasjoner
- Binder støv
- Øker vedheft på ikke-porøse undergulv
- Begrenser undergulvets absorpsjon
- For innendørs bruk
- Blir transoarent etter tørking

Beskrivelse:

WBPR-11P Surface Primer skal påføres ett jevnt, tørt og rent underlag, som er fritt for ujevnheter og sprekker. Rester av gammelt lim kan påvirke heft og må fjernes mekanisk. Kalsium-sulfat (anhydritt) undergulv må pusses og støvsuges før påføring av primer.

Ikke påfør WBPR-11P Surface Primer på magnesitt undergulv!**Applikasjoner:**

WBPR-11P Surface Primer er en vannbasert primer til forbehandling av absorberende og ikke-absorberende mineral undergulv slik som betong, kalsium-sulfat(anhydritt)- jevne/plane undergulv. **WBPR-11P Surface Primer** binder også støv og fungerer som en heftpromotor for ikke-porøse undergulv.

WBPR-11P Surface Primer er også egnet til forbehandling av fuktintensive mineralske undergulv og fuktfølsomme ikke-mineralske undergulv slik som sponplater, OSB-plater og tregulv.

Påføring av primeren:

WBPR-11P Surface Primer bør akklimatiseres til romtemperaturen før bruk. Rist kannen godt før bruk. Påfør primeren ublandet fra en bøtte ved bruk av ruller eller kost. Ikke tøm primeren direkte på undergulvet. Ved meget porøse underlag anbefales to strøk med primer. Påfør ikke det andre strøket

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. På grunn av mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke akseptere noe ansvar for det oppnådde resultat. I hvert tilfelle anbefales det å utføre innledende forsøk.

WBPR-11P SURFACE PRIMER

Dato:24/05/12**Side 2 av 2**

før det første har tørket. La primeren tørke helt før påføring av lim. I motsatt fall kan det påvirke lim egenskapene.

Uherdet primer kan fjernes fra materialer og verktøy med vann.

Annbefalinger:

- Benyttes aldri for undergulv som ikke er beskyttet mot penetrerende damp.
- Brukes ikke på undergulv med for høyt fuktighetsinnhold,
- **WBPR-11P Surface Primer** er ikke en forsegling for penetrerende damp.
- Påfør ikke primeren om temperaturen er under 15°C eller over 25°C.
- Minimum materialtemperatur i undergulvet skal være 15°C.
- Påføres ikke hvis relativ luftfuktighet er over 75%
- Bland ikke ut primeren

Sikkerhets anbefalinger:

Benytt vanlig industriell hygiene. Bruk beskyttelseshansker.

- Holdbarhet:

- 12 måneder oppbevart i ubrukt forpakning. Oppbevares kjølig og tørt mellom +5°C og +25°C.



OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. På grunn av mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke akseptere noe ansvar for det oppnådde resultat. I hvert tilfelle anbefales det å utføre innledende forsøk.