

SOUDAFALT

Revizyon: 28/09/2010

Sayfa 1 / 1

Teknik Özellikler:

Baz	Bitüm, Zift
Kıvam	Macun
Kurutma Sistemi	Fiziksel kuruma
Doku oluşumu	20 dakika sonra yüzey kurur
Küçülme	Yaklaşık %11
Özgül ağırlık (DIN 53479)	Yaklaşık 1.1 g/mL
Sıcaklık dayanımı	-35°C +130°C arası
İzin verilen maksimum hareket miktarı	%10

Ürün:

Soudafalt, tek bileşenli, kullanıma hazır, bitüm(zift) bazlı derz dolgu malzemesidir.

Özellikler:

- Çok kolay uygulanır
- Bitümlü malzemelere iyi yapışma.
- Su altında bile birçok malzemeye iyi yapışma.
- Mükemmel çökme direnci

Uygulamalar:

- Maksimum hareketi %10 olan birleşme noktaları(derz) için sızdırmazlık uygulamalarında
- Çatı elemanları, çatı olukları ve kanalizasyon borularında sızdırmazlık için tamir ürünü
- Her türlü çatı kaplaması için soğuk yapıştırıcı
- Yağmurlu havalarda dahi acil onarım

Paketleme:

Renk: siyah
Ambalaj: kartuş 310mL

Raf Ömrü:

+5 ° C ile +25 ° C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış orjinal ambalajında en az 12 ay. Dona maruz bırakmayın.

Yüzeyler:

Tip: Tüm yapı yüzeylerinde
Yüzey hali: Temiz, toz ve yağdan arındırılmış.
Yüzey nemli olabilir.
Ön işlem: Gerekmemektedir.

Ön yapışma testi öneriyoruz.

Ek yeri / Uygulama Boyutu:

Minimum genişlik: 5mm
Maksimum genişlik: 10mm
Minimum derinlik: 5mm
Öneri: derinlik= genişlik

Sağlık ve Güvenlik önerileri:

Genel endüstriyel hijyen uygulayınız.
Daha fazla bilgi için etikete bakın.

Uygulama:

Yöntem: Derz dolgu tabancası
Uygulama sıcaklığı: +1°C +30°C arası
Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispirto ile
Sonlandırma: Doku oluşumundan önce, sabunlu çözelti ile
Onarım: Soudafalt ile

Not: Bu belgede bulunan yönergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklaşımı doğrultusunda sunulmuştur. Malzeme ve yüzeylerin çeşitliliği ve kontrolümüz dışındaki uygulamaların çok sayıda olması sebebiyle elde edilen sonuçlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda ön deneylerin uygulanması önerilir.