

PUROCOL EXPRESS

Revizyon: 02/02/2005

Sayfa 1 / 1

Teknik Özellikler:

Baz	Poliüretan
Kıvam	Macun
Kurutma Sistemi	Nem kürü
Açık zaman(*)	Yaklaşık 15 dk.
Bağlama süresi	En az 1 saat
Özgül ağırlık	Yaklaşık 1.1 g/mL
Sıcaklık dayanımı	Sertleşmeden sonra -30°C'den +100°C'ye kadar
Su dayanımı (DIN EN 204'e göre)	D4
Kesme mukavemeti	>10 N/mm ²
Katı madde içeriği	%100 (çözücü içermez)

*Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey gibi ortam koşullarına göre değişir.

Ürün:

PRO 40P, tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, saydam konstrüksiyon yapıştırıcısıdır.

Özellikler:

- Profesyonel kalitede
- Saydam
- Hızlı sertleşme
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Çözücü içermez
- Doldurma özelliği, düzgün olmayan yüzeyler için uygun

Uygulamalar:

- Akan ve kondanse suya uzun süreli sık sık maruz kalan iç mekan uygulamaları
- Hava şartlarına maruz kalan dış mekan uygulamaları.
- EN 204 standardına göre, sınıf D4'ü karşılamak zorunda olan kapı ve pencere çerçeveleri imalatı.
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması.
- Yalıtım malzemeleri (polistiren dahil) yapıştırılması

Paketleme:

Renk: Şeffaf

Ambalaj: kartuş 310 mL

Raf Ömrü:

+5 ° C ile +25 ° C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 12 ay.

Yüzeyler:

Tip: İnşaat sektöründe yer alan, ahşap, beton, tuğla ve diğer yaygın malzemeler gibi çok çeşitli gözenekli ve gözeneksiz yüzeyler.

PE ve PP için uygun değildir.

Yüzey hali: Temiz, yağ ve tozdan arındırılmış

Ön işlem: nem etkisi altında yapıştırıcı sertleşir. Yüzeyin hafif nemlendirilmesi, yapışkan köpük boşluklara nüfuz edeceği için kuruma hızını ve boşluk doldurma özelliğini iyileştirir.

Ön uyumluluk testi öneriyoruz.

Uygulama:

Yöntem: Yapışkan malzeme, manuel yada pnömatik bir derz dolgu tabancası yardımıyla yapıştırılacak maddelerden birine uygulanır. Parçalar 5 dakika boyunca birarada tutulur ve en az 1 saat sıkıştırılarak bekletilir. Sertleşme sırasında malzemelerin sıkıştırılması, mümkün olan en yüksek uç dayanımına ulaşmak için gereklidir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Purocol Express, yapıştırıcı sertleşmeden önce, alet ve malzemelerden Soudal Gun ve Foam Cleaner (Köpük Temizleyicisi) ile çıkarılabilir. Sertleşmiş ürün ancak mekanik olarak kaldırılabilir.

Onarım: Purocol Express ile

Sağlık ve Güvenlik önerileri:

Genel endüstriyel hijyen uygulayınız.

Koruyucu eldiven giyiniz.

Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.

Not: Bu belgede bulunan yönergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklaşımı doğrultusunda sunulmuştur. Malzeme ve yüzeylerin çeşitliliği ve kontrolümüz dışındaki uygulamaların çok sayıda olması sebebiyle elde edilen sonuçlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda ön deneylerin uygulanması önerilir.