

84A Cyanofix

Revisión: 20/02/2016

Página 1 De 1

Especificaciones

Base	Cianoacrilato
Consistencia	Fluido
Sistema de curado	Curado químico
Resistencia a la temperatura	-40°C a +120°C
Tiempo abierto	4 sec.
Temperatura de aplicación	15 °C → 25 °C
Tiempo de secado (a 20 °C y 60 % de humedad relativa)	1 min.

(*) Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Descripción del producto

84A Cyanofix es una cola instantánea superrápida y sin disolventes.

Propiedades

- Gran fuerza de adherencia
- Curado rápido

Aplicaciones

- Apto para pegar rápidamente plásticos, metal, madera, porcelana, corcho, cuero, cerámica, cartón, papel y goma, entre otros.

Embalaje

Color: transparente

Embalaje: tubo 3 g, bote 20 g

Período de validez

Con el tubo de 3 g, al menos 24 meses y, con la botella de 20 g, al menos 12 meses en envase sin abrir a la temperatura más baja posible (preferiblemente, en cámara frigorífica).

Sustratos

Sustratos: diversas superficies ajustadas

Naturaleza: limpio, seco y sin polvo ni grasa.

Preparación de la superficie: No requiere tratamiento previo

Recomendamos realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

Método de aplicación

Método de aplicación: Aplique el adhesivo gota a gota sobre uno de los materiales que deban pegarse. Una los materiales directamente y presiónelos durante 1 minuto como mínimo.

Limpieza: El 84A Cyanofix no curado se puede eliminar de los sustratos y las herramientas con el eliminador de adhesivo 90A. El 84A Cyanofix curado solo se puede eliminar por medios mecánicos.

Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Tenga cuidado para evitar que el pegamento se introduzca entre los dedos o los párpados. Cyanofix 84A puede provocar lesiones graves en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

Observaciones

- Después de usarlo, limpie la boquilla y el tubo con una aguja y cierre la tapa.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.