



---

**MONTAGEPRO 50**

---

**Fecha: 28/01/11****Pág. 1 de 1****Datos técnicos:**

Base	Caucho sintético
Consistencia	Pasta estable
Sistema de endurecimiento	Secado físico y cristalización
Tiempo abierto	15 min.
Tiempo de polimerización	Sólido en 20 min.
Densidad	+/- 1,2g/mL
Rango de temperaturas	-20°C a +60°C (polimerizado)

**Descripción:**

Montagepro 50 es un adhesivo pastoso, a base de caucho sintético que contiene disolventes.

**Características:**

- Uso universal (todos los sustratos, incluso poliestireno)
- Ideal para encolados sobre sustratos desiguales
- Sustituye a la utilización de tornillos y de clavos
- Resiste al agua

**Usos:**

- Encolado en el montaje
- Encolado en el sector de la construcción
- Encolado de poliestireno

**Presentación:**

Colores: blanco

Envase: cartucho de 310mL

**Conservación:**

12 meses en envase no abierto en un sitio seco y fresco, a temperaturas de +5°C a +25°C

**Sustratos:**

Se aplica a todos los sustratos excepto PP. Los sustratos deben estar limpios, secos y sin polvo ni grasa.

*Tratamiento previo:* no hace falta

Se aconseja hacer una prueba de adherencia sobre cada sustrato.

**Aplicación:**

*Método de aplicación:* mediante una pistola manual

*Temperatura de aplicación:* +5°C a +35°C

*Limpiador:* white spirit, acetona

*Reparación:* con Montagepro 50

*Recomendación:* para encolados sólidos y rápidos utilizar el método de transferencia.

**Consejos de seguridad:**

Hay que respetar las ordenanzas higiénicas laborales. Llevar guantes.

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Soudal se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.