

## Montaje PRO140

Revisión: 08/03/2016

Página 1 De 2

### Especificaciones

Base	Acrílico
Consistencia	Pasta
Sistema de curado	Secado físico
Densidad	Ca. 1,30 g/ml
Resistencia a la temperatura	-20 °C → 70 °C
Tiempo abierto (*)	15 min.
Adherencia inicial	Mínimo 140kg/m <sup>2</sup>
Fuerza final madera-madera	Ca. 22 kg/cm <sup>2</sup>
Fuerza final madera-aluminio	Ca. 16 kg/cm <sup>2</sup>
Fuerza final madera-PVC	Ca. 12 kg/cm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	5 °C → 30 °C

(\*) Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

### Descripción del producto

Montaje PRO140 es un adhesivo de montaje de base acuosa y sin disolventes, con alta fuerza de pegado y un agarre inicial extremadamente alto (superior a 140 kg/m<sup>2</sup>). Extremadamente adecuado para superficies porosas.

### Propiedades

- Sin disolventes
- Apto para el pegado sobre superficies desiguales.
- Adherencia inicial: 140 kg/m<sup>2</sup> (pegado superficial completo)
- Aplicación directa a un sustrato
- Resistente a la humedad.
- Pintable con pinturas de base acuosa

### Aplicaciones

- Muy buena adherencia a todas las superficies de construcción porosas habituales.
- Apto para la fijación sólida de materiales como madera, materiales sintéticos, piedra, azulejos o metal a superficies de hormigón, piedra, yeserías, madera, aglomerado, etc.
- Apto para pegar obras paneladas, paneles, zócalos de madera y PVC, escalerillas portacables y los materiales de decoración más frecuentes.

### Embalaje

Color: blanco

Embalaje: 310 ml cartucho

### Período de validez

Al menos 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

### Sustratos

*Sustratos:* todos los sustratos de construcción habituales


*Naturaleza:* limpio y sin polvo ni grasa. Al menos uno de los materiales que vayan a pegarse debe ser poroso.

*Preparación de la superficie:* No requiere tratamiento previo

No ofrece adherencia sobre PE, PP, PTFE (Teflon®) ni sustratos bituminosos.

Recomendamos realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.



---

## Montage PRO140

---

Revisión: 08/03/2016

Página 2 De 2

### Método de aplicación

*Método de aplicación:* Aplique el adhesivo utilizando una pistola de calafateado y depositando puntos o perlas iguales en uno de los materiales que deban pegarse. Aplique siempre una perla en los bordes de los componentes y en los bordes y las esquinas de los paneles. Presione las superficies de inmediato para juntarlas entre sí y golpéelas con un martillo de goma. Apóyelo si es necesario. Los elementos pegados se pueden cargar tras 24–48 horas.

*Limpieza:* Antes del curado, Montage PRO140 se puede retirar con agua de los azulejos y las herramientas. El Montage PRO140 curado solo se puede eliminar por medios mecánicos.

*Reparación:* Con el mismo material

### Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la etiqueta del envase para obtener más información.

### Observaciones

- Al realizar conexiones, la resistencia máxima dependerá de la fuerza y no de la duración de la compresión.
- No lo utilice en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.