

Soudaband PRO BG2

Revisión: 14/08/2018

Página 1 De 3

Especificaciones

Material		Espuma de poliuretano de célula abierta impregnada
Temperatura de aplicación		-5 °C → 40 °C
Resistencia a la temperatura	EN 18542	-30 °C → 90 °C
Clase de reacción al fuego	DIN 4102	B1 (no fácilmente inflamable/retardante del fuego)
Clasificación según	EN 18542	BG2
Coefficiente de permeabilidad al agua (de una junta)	EN 12114	$a \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})\text{n}]$
Estanqueidad al agua (de una junta)	EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$
Resistencia a la luz UV y a la intemperie	EN 18542	Requisitos cumplidos
Compatibilidad con materiales de construcción adyacentes	EN 18542	requisitos cumplidos
Tolerancia de tamaño	DIN 7715 T5 P3	Requisitos cumplidos
Conductividad térmica (λ)	EN 12667	0,052 W/m.K
Permeabilidad al vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	$\leq 0,5 \text{ m a } 50 \text{ mm de anchura (= permeable al vapor)}$
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	EN ISO 12572	≤ 100

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto

Soudaband PRO BG2 es una cinta selladora precomprimida e impregnada para juntas, adecuada para diferentes juntas de movimiento y conexiones (ventana) en edificios de baja altura que cumple con el estándar BG2. Soudaband PRO BG2 es hermético a la lluvia en hasta 300 Pa, permeable al vapor, y presenta unas propiedades térmicas y acústicas excelentes. Soudaband PRO BG2 es adecuado para juntas (de construcción) que no están expuestas directamente a la luz ultravioleta y, por consiguiente, debería instalarse en la mocheta o tener un acabado adicional (= fondo de junta).

Propiedades

- Hermético a la lluvia
- Permeable al vapor de agua
- Resistente al viento
- Aislante acústico y térmico

- Se adapta a las irregularidades y a los movimientos de las juntas.
- A prueba de polvo
- Cumple con los requisitos según DIN4108 (EnEv) y las recomendaciones del montaje RAL
- Fácil de aplicar
- No requiere tratamiento previo
- Soporte autoadhesivo (= ayuda de instalación)
- No ensucia las bordes de la junta
- Neutro e inodoro
- Permanentemente elástico. Se puede pintar.

Aplicaciones

- Sellado permanentemente elástico de juntas de conexión y expansión en mampostería, elementos prefabricados, hormigón, paneles sándwich, construcción de tejado, etc.
- Sellado de juntas (de conexión) alrededor de ventanas y puertas

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudaband PRO BG2

Revisión: 14/08/2018

Página 2 De 3

- Sellado de componentes metálicos entre sí.
- Aislamiento acústico de juntas
- Como fondo de junta para selladores.

Embalaje

Color: antracita, gris

Embalaje: Rollos (comprometidos hasta aproximadamente el 20% del espesor original de la cinta), Varios tamaños disponibles. Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.

Período de validez

Al menos 12 meses en envase original, no abierto y almacenado en un lugar seco y fresco a una temperatura de entre +5°C y +25°C

Sustratos

Sustratos: todos los sustratos de construcción habituales

Naturaleza: Limpio y sin grasa. Las bases ligeramente humedecidas o polvorientas no representan un problema. Los lados de las juntas deben estar paralelos (desviación máxima de 3 grados)

Dimensiones de juntas

Ejemplo: Soudaband PRO BG2 20/4-9

20 = anchura de la cinta (mm) = profundidad de la junta

4-9 = rango de aplicación para BG2, espesor de la cinta = anchura de la junta

La anchura de la cinta debe estar dentro del rango de aplicación de la cinta selladora de junta en toda la longitud de la junta.

Anchura máxima de la junta: debe determinarse a la temperatura más baja posible.

Anchura mínima de la junta: es el espesor precomprimido de la cinta.

La cinta selladora de la junta no puede expandirse más de su amplitud en su aplicación, para evitar que se de la vuelta.

Método de aplicación

- Para la aplicación solamente se requieren una espátula, un metro, tijeras o un cuchillo y, en los casos necesarios, cuñas de madera.
- No usar la primera y última parte del rollo (3 cm aproximadamente).
- Al medir la longitud/corte de la cinta, añadir 1cm/m aproximadamente.
- No estirar Soudaband PRO BG2 durante la instalación.
- Empezar con las juntas de construcción vertical en la parte inferior. En el caso de juntas de construcción transversal, colocarlas primero horizontalmente, después, verticalmente.
- Medir la apertura en las conexiones de la puerta o ventana, no en el elemento constructivo. Usar 4 piezas separadas de cinta selladora de junta en lugar de 1 pieza larga. Fijar la cinta selladora de la junta en el elemento constructivo y finalizar primero los lados horizontales, después, los verticales.
- Conectar atentamente la cinta (a una extensión o en las esquinas) a las juntas planas para formar una conexión firme y comprimida.
- Soudaband PRO BG2 necesita un acabado adicional o ser instalado en la mocheta. La cinta no es adecuada para una exposición prolongada a la luz ultravioleta directa.
- Al trabajar en condiciones de frío o humedad, Soudaband PRO BG2 puede fijarse con cuñas de madera hasta que se expanda.

* Consulte la web de Soudal o con un comercial de Soudal para recibir una guía de instalación detallada.

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la etiqueta para obtener más información.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudaband PRO BG2

Revisión: 14/08/2018

Página 3 De 3

Observaciones

- Amordazar los rollos restantes y sobrecargar las cajas abiertas para evitar la expansión lateral (telescópica) de los rollos.
- Al instalar Soudaband PRO BG2, las altas temperaturas acelerarán la expansión de la cinta, mientras que las bajas temperaturas retardarán la expansión de la cinta.
- Soudaband PRO BG2 no debería contactar con disolventes ni con productos químicos agresivos. En caso de duda, consulte con un comercial de Soudal.
- Soudaband PRO BG2 se puede pintar con pinturas de base acuosa; no obstante, dada la inmensa variedad de pinturas y barnices disponibles, recomendamos encarecidamente realizar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.
- Soudaband PRO BG2 es elástico y por eso puede que estalla la pintura en juntas con un gran movimiento (gran diferencia en la elasticidad entre este producto y pintura).
- Soudaband PRO BG2 está comprimido en aproximadamente un 20% de su espesor original y, por consiguiente, se expandirá hasta alcanzar 5 veces su espesor de compresión. Solamente cumplirá con sus requisitos de prestaciones DIN 18542 dentro del rango de aplicación diseñado.

Normas y certificados

- BG2 de conformidad con EN 18542 - PB 10541732/3 U (IFT Rosenheim)
- Clasificación de reacción al fuego B1 (DIN 4102-1) - PB 11-002079-PR01 (IFT Rosenheim)

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.