
SOUDAGRIP

Date: 20/09/2008**Page 1 of 2****Caratteristiche tecniche:**

Base	Gomma sintetica
Consistenza	Pasta solida
Vulcanizzazione	Polimerizzazione fisica e cristallizzazione
Tempo aperto (*)	5 min.
Tempo formazione pelle (*)	20 min. (forza iniziale), 24-48 h
Peso specifico (DIN 53479)	Ca. 1.3 g/ml
Resistenza alla temperatura	-20° C a +70° C dopo la polimerizzazione

(*) questi dati possono variare in relazione a fattori ambientali come temperatura, umidità e tipo di substrato

Prodotto:

Soudagrip è adesivo ad alta forza e presa iniziale. Può essere usato per riempire spazi su superfici irregolari. Soudagrip è compatibile con la maggior parte di materiali da costruzione (porosi e non porosi)

Caratteristiche:

- Eccellente presa iniziale
- Corpo denso che permette il riempimento di cavità su superfici irregolari
- Applicazione diretta sul substrato
- Sostituisce chiodi e viti

Applicazioni:

- Fissaggio di battenti, davanzali, battiscopa, pannelli di cartongesso per interni
- Incollaggio di moquettes, elementi decorativi in generale
- Incollaggio di piastrelle su muro o pavimento, telaio di finestre e pannelli divisori

Packaging:*Colore:* beige*Formato:* cartucce da 310ml**Superfici:***Tipo:* tutte le superfici ad eccezione PS, PP e PE*Stato della superficie:* pulita, asciutta, priva di polvere e grasso.

Si raccomanda un test preliminare prima dell'applicazione

Applicazione dell'adesivo:

Modo: Estrudere con pistola, applicare sulle superfici in strisce o in piccole quantità. Applicare l'adesivo sempre sul bordo del pannello. Pressare immediatamente le superfici. Battere con un martello. Potrebbe essere necessario un supporto per incollaggi in verticale o di materiali pesanti. Per l'incollaggio di pannelli e altri materiali pesanti usare un metodo alternativo: applicare il prodotto, pressare i materiali e rimuoverli attendendo circa 10 min. Unire nuovamente e pressare battendo con un martello di gomma. Se necessario supportare fino al completo indurimento 24-48 ore.


Temperatura di applicazione: + 5° C e +35° C*Pulire:* con spirito bianco, acetone*Riparare:* con Soudagrip**Stoccaggio:**

12 mesi nel proprio imballo originale in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5° C e +25° C.

Norme di sicurezza:

Applicare le normali norme di igiene. Lavorare in un luogo ben ventilato. Non fumare durante l'applicazione. Se l'area non è sufficientemente ventilata, indossare una maschera. Consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati ottenuti. E' comunque consigliato effettuare dei test preliminari.



SODAGRIP

Date:15/10/14**Page 2 of 2****Note:**

Durante l'incollaggio, la pressione applicata determina la forza finale dell'incollaggio. La durata della pressione è poco importante.
Non usare in applicazioni in presenza di acqua.

Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati ottenuti. E' comunque consigliato effettuare dei test preliminari.