

EPDM Membran Fix

Revision: 29.08.2018

Seite 1 von 2

Technische Daten

Material	EPDM-Kautschuk
Temperaturbeständigkeit**	-30 °C → 75 °C
Verarbeitungstemperatur	5 °C → 30 °C
Zugfestigkeit	> 7 N/mm ² (EN 12311-2)
Reißfestigkeit	> 10 N/mm ² (EN12310-2)
Bruchdehnung (ISO 37)**	> 300 %
Dicke	0.8 mm +/- 20%
Wasserdampfdurchgangskoeffizient - SD-Wert (EN ISO 12572)	ca. 16 m
Feuerwiderstandsklasse (EN 13501-1)	Klasse E (normal entflammbar)

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung

EPDM Membran Fix ist eine besonders reißfeste, elastische und Bitumen-kompatible wasserdichte Membran aus EPDM-Kautschuk. EPDM Membran Fix enthält einen Butylklebestreifen zur direkten Verklebung am Fassadenelement.

Produkteigenschaften

- Luft- und wasserdicht
- Selbstklebende Streifen zum Verkleben auf dem Bauelement/Fensterrahmen (= zeitsparende Montage)
- Mit Bitumen kompatibel
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Bleibt elastisch
- Flexibel
- Hohe Reißfestigkeit
- Entspricht EN13984

Anwendung

Zum luft- und wasserdichten Abschluss von:

- Verbindungen
- Fenster- und Türanschlüsse:
 - auf der Außenseite der Innenschale (vor dem Aufbringen der Fassadendämmung)

- auf der Außenseite von massiven Wänden
- auf der Außenseite von Kaltfassaden
- unter der Fenster (und Tür) Schwelle
- Glasfassaden

Lieferform

Farbe: schwarz

Verpackung:

Breite (mm) x Rollenlänge (m) x

Rollen/Packung

150 x 20 x 4

200 x 20 x 4

250 x 20 x 2

300 x 20 x 2

Lagerstabilität

12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Untergründe

Untergründe: alle üblichen Bauuntergründe

Beschaffenheit: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.

Oberflächenvorbereitung: Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft-/Verträglichkeitstest durchzuführen. Poröse Oberflächen sollten mit Soudal Primer 150 vorbehandelt werden.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

EPDM Membran Fix

Revision: 29.08.2018

Seite 2 von 2

Verarbeitung

Verarbeitung: Je nach Situation kann EPDM Membran Fix vor oder nach der Installation des Fassadenelements (z. B. Fensterrahmen) aufgebracht werden. Schneiden Sie EPDM Membran Fix 10-20 cm länger als die Länge des jeweiligen Fassadenelements (z. B. Fensterrahmen) ab. Mit dem Überstand von 5-10 cm an beiden Seiten können die Ecken verklebt werden. Entfernen Sie teilweise die Schutzfolie des Klebestreifens, sodass EPDM Membran Fix auf das Fassadenelement (z. B. Fensterrahmen) geklebt werden kann. Entfernen Sie die Schutzfolie gleichmäßig und drücken Sie das Klebeband über die gesamte Länge an. Vermeiden Sie Faltenbildung (= mögliche Luftlecks). Beginnen Sie an der Unterseite des Bauteils und arbeiten Sie nach oben, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Füllen Sie nach dem Einbau des Fassadenelements den Anschluss an den Rohbau mit einem geeigneten PU-Schaum (z. B. Flexifoam) aus. Nach dem Aushärten (und ggf. Abschneiden) des Schaums wird EPDM Membran Fix auf der Rohbauseite mit Soudaseal EPDM verklebt. Bringen Sie dazu eine 5-6 mm dicke, durchgängige (= luftdichte!) Kleberaube auf. Kalkulieren Sie mit ca. einer Kleberaube pro 5 cm EPDM-Breite. Kleben Sie die Folie nicht zu straff auf den Rohbau, um Bewegungen zwischen den einzelnen Bauteilen abzufangen. Vermeiden Sie Faltenbildung. Drücken Sie anschließend die Folie mit einer Druckrolle gleichmäßig an, sodass eine 1-2 mm dicke und ca. 25 mm breite Klebstoffschicht entsteht. Auf diese Weise ist die Klebefläche groß genug, damit der Klebstoff gut aushärten kann. Die überstehenden Teile von EPDM Membran Fix (z. B. in den Ecken) sind mithilfe von Soudaseal EPDM zu verkleben. Die Verklebung kann erst nach dem vollständigen Aushärten des Klebstoffs belastet werden. Beachten Sie dazu das technische Datenblatt des Klebstoffs.

Reinigung: Bei der Verwendung des Dichtstoffs Soudaseal EPDM oder wenn ein selbstklebender Butyl-Streifen vorhanden ist,

können Rückstände mit dem Soudal Surface Cleaner oder Swipex beseitigt werden.

Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem Material

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf dem Verpackungsgebilde und im Sicherheitsdatenblatt.

Bemerkungen

- Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verwenden
- Nicht auf gefrorenen Oberflächen oder auf Flächen mit Kondensation verwenden
- Die endgültige Festigkeit einer Verbindung hängt ab von der Festigkeit, nicht von der Dauer des Zusammenpressens.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.