

Soudacryl XP

Revisjon: 29/07/2020

Side 1 av 2

Spesifikasjoner

Utgangspunkt	Akrylspredning
Konsistens	Pasta
Herdesystem	Fysisk tørking
Hinnedannelse* (23°C /50% RF)	Ca. 20 min
Egenvekt**	Ca. 1,66 g/ml
Maksimalt tillatt bevegelseskapasitet	7 %
Temperaturbestandighet**	-20 °C → 80 °C
Påføringstemperatur	5 °C → 30 °C
Krymping	Ca. 15% (DIN 52451)

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

Soudacryl XP er en plasto-elastisk, en-komponent fugeforsegler av høy kvalitet basert på akrylspredning.

Egenskaper

- Svært enkel å påføre
- Fargeekte og vanntett etter herding
- Kan males over etter herding
- Svært god vedheft på mange porøse underlag og aluminium

Bruksområder

- Fuger på vindusposter, mellom sokler og vegger, mellom mur, ...
- Etterbehandling av ulike plate- og taklister og dekorelementer som utskjæringer.

Forpakning

Farge: hvit
Forpakning: 300 ml patron

Holdbarhetstid ved lagring

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballasje på et kjølig og tørt lagringssted, mellom + 5 ° C og + 25 ° C.

Overflater

Overflater: Alle vanlige porøse overflater i byggearbeid og renovering.

Egenskaper: Underlagene som skal forsegles må være rene, tørre og støvfrie.

Klæring av overflaten: Svært porøse overflater bør primes med fortynt Soudacryl

XP (1 del Soudacryl XP + 2 deler vann). Ikke egnet for naturstein, bitumen, glass og etsende metaller. Vi anbefaler å utføre en forutgående vedheftstest på alle underlag.

Fugedimensjoner

Min. fugebredde: 5 mm

Maks. fugebredde: 20 mm

Min. fugedybde: 5 mm

Anbefaling forseglingsarbeid: fugebredde = fugedybde. Bruk PE-støttstenger før påføring av forsegleren i større fuger for å unngå 3-punkts liming.

Påføringsmetode

Må ikke påføres hvis det ventes regn eller frost under herdeprosessen.

Påføringsmetode: Påfør forsegleren i fugen med en manuell eller pneumatisk fugepistol. Glatt deretter f.eks. med en sparkelspade.

Rengjøring: Før herding kan Soudacryl XP fjernes med vann fra underlag og verktøy.

Etterbehandling: Glatt med en spatel eller kittkniv.

Reparasjon: Med samme materiale

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett for mer informasjon.

Kommentarer

- Må ikke brukes der det er fare for at den kan stå permanent under vann.
- Kan males med de fleste typer maling.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

Soudacryl XP

Revisjon: 29/07/2020

Side 2 av 2

- Malingen må være tilstrekkelig elastisk for påføring på en plast-elastisk forsegl.
- På grunn av det store utvalget av tilgjengelig maling anbefales det å foreta en kompatibilitetstest før bruk.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Etersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.