

48A MONTAGELIJM

Revisie: 8/09/2015

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Polychloropreenrubber (neopreen)
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging en kristallisatie
Uithardingssnelheid*	Handvast in 20 min.
Temperatuurbestendigheid	-20 °C → 70 °C
Open tijd (*)	Ca. 5 min.
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 25 °C

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Productomschrijving

48A MONTAGELIJM is een gebruiksklare, oplosmiddelhoudende montagelijm op basis van polychloropreenrubber.

Eigenschappen

- Eénzijdig aan te brengen met kitpistool.
- Goede initiële verlijmingskracht
- Zeer snelle handvast verbinding
- Verlijming op oneffen ondergronden, vullend vermogen
- Maakt het gebruik van schroeven en spijkers overbodig
- Watervast

Toepassingen

- Alle verlijmingen in montagetechnieken.
- Verlijmingen in de renovatiesector.
- Verlijmingen in bouwsector.
- Verlijming van kabelgoten en panelen.
- Verlijming van houten constructie-elementen.

Leveringsvorm

Kleur: geel, alu grijs

Verpakking: 310 ml koker

Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden

Toestand: schoon, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

48A MONTAGELIJM kan gebruikt worden op alle ondergronden, uitgezonderd PS (polystyreen), PE en PP. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

Breng de lijm m.b.v. een kitpistool in gelijkmatige, niet te dunne strepen of dotten (om de 15cm) op één van de te verlijmen materialen aan. Altijd lijm aanbrengen langs randen en hoeken. Daarna beide delen samenbrengen en stevig aandrukken. Eventueel aankloppen met rubber hamer. Zonodig ondersteunen tijdens doorharding. Voor de verlijming van wandbekledingspanelen en andere zware materialen de transfermethode toepassen, m.a.w. de delen eerst tegen elkaar drukken, lostrekken en na max. 5 min. bevestigen en stevig aankloppen.

Reinigingsmiddel: Met lijmreiniger 90A.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Niet roken. Bij onvoldoende ventilatie is ademhalingsbescherming aangewezen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

48A MONTAGELIJM

Revisie: 8/09/2015

Pagina 2 van 2

Opmerkingen

- Bij het maken van verbindingen is de kracht en niet de duur van het samendrukken bepalend voor de eindsterkte.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.