



PARKETNADENLIJM 70A

Revisie: 21/02/2005

Pagina 1 van 1

Technische gegevens:

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Basis | PVAc-dispersie |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Uithardingssysteem | Fysische droging |
| Open tijd (*) | 15 min. |
| Dichtheid | Ca. 1,1 g/mL |
| Watervastheid (EN 204) | D3 |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C tot +70°C |
| Verbruik | Ca. 25 à 30g per lopende meter voeg |

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Product:

Parketnadenlijm 70A is een gebruiksklare, snel afbindende dispersielijm met een goede watervastheid (D3) op basis van PVAc.

Eigenschappen:

- Licht verwerkbaar
- Transparant opdrogend
- Hoge kleefkracht
- Snel afbindend
- Watervast D3

Toepassingen:

Verlijming van naden bij een zwevend parket en laminaatparket

Leveringsvorm:

Kleuren: wit

Verpakking: kunststofbus 500g

Ondergronden:

Aard: diverse poreuze alsmede niet poreuze materialen zoals hout en laminaat.

Toestand: de te verlijmen materialen dienen vlak en/of passend alsmede, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Grote toleranties leiden tot een langere afbindtijd en een lagere eindsterkte.

Voorbehandeling: geen

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking:

Aanbrengmethode: Breng de lijm, m.b.v. de flacon, aan in de groef. Vervolgens beide te verlijmen materialen direct samenvoegen.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C

Reinigingsmiddel: Parketnadenlijm 70A kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharte lijm kan mechanisch verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Houdbaarheid:

Minstens 24 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 – 25°C.

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

Belangrijk:

- Bij de verlijming van bepaalde houtsoorten zoals beuken en kersen kan, vanwege de verscheidenheid van samenstelling en de voorbehandeling, verkleuring optreden.
- De lijm mag niet verdund worden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.