

Underbody Protection Brush

Revisie: 25/03/2015

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Bitumen
Consistentie	Thixotrope vloeistof
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	Ca. 1,28 g/ml
Viscositeit (Brookfield)	1.040 mPa.s → 2.000 mPa.s
Temperatuurbestendigheid	-25 °C → 80 °C
Tack free tijd	90 - 120 minuten
Verbruik (*)	Ca. 0,7 kg/m ²
Verwerkingstemperatuur	10 °C → 25 °C
Droogtijd (20°C en 60% R.V.)	Ca. 10 - 12 uur
Gehalte vaste stof	Ca. 76 %

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Productomschrijving

Underbody Protection Brush is een undercoating op bitumenbasis, die na opdroging een beschermende film vormt.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen roest, olie, vetten, water, zout, enz...
- Bescherm laag tegen warmte en geluid op de onderzijde van de wagen
- Borstelbaar
- Oplosmiddelhoudend
- Niet overschilderbaar

Toepassingen

- Voor de bescherming van wielkasten en het chassis van auto's.
- Vormt een beschermende film tegen roest, olie, vet, water, zout.
- Een bescherm laag tegen warmte en geluidstrillingen.

Leveringsvorm

Kleur: zwart

Verpakking: 1 kg pot, 5 kg, 60 kg

Houdbaarheid

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden

Soorten: metalen

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Roest vooraf verwijderen.

Ruw opschuren van gladde oppervlakken verbetert de hechting.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

De onderzijde van de wagen zorgvuldig droog, zuiver en vetvrij maken. De niet te behandelen delen afdekken. Breng aan met borstel of spatel. Laat Underbody Protection Brush tussen opeenvolgende lagen volledig drogen. Kan verdund worden met white spirit.

Reinigingsmiddel: Met white spirit. Kan na doorharding enkel mechanisch verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Underbody Protection Brush

Revisie: 25/03/2015

Pagina 2 van 2

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze technische fiche is het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.