

## SILICONE UNIVERSEL ACETIQUE

Révision: 06/03/2007

Page 1 de 2

### Propriétés techniques:

Base	Polysiloxane
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation (à 20°C/65% H.R.)	2 mm/24h
Pelliculation (à 20°C/65% H.R.)	Env. 7 min.
Dureté (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
Densité (DIN 53479)	1,00 g/ml (transp) 1,22 g/ml (teintes)
Retrait	aucun
Resistance aux températures	-60°C à +180°C
Reprise élastique (ISO 7389)	> 80 %
Déformation maximale	25 %
Module d'élasticité à 100 % (DIN53504)	0,45 N/mm <sup>2</sup>
Tension maximale (DIN53504)	1,60 N/mm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture (DIN53504)	> 500 %

### Description du produit:

Le Silicone U est un mastic silicone acétique monocomposant, à multiples applications.

### Caractéristiques:

- réticulation rapide
- traité fongicide
- excellente résistance aux agressions chimiques
- très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage ...

### Applications:

joints de raccordement et de finition en cuisines  
travaux de vitrage et miroiterie

### Conditionnement:

Teintes: existe en blanc, transparent, gris  
Emballage: cartouche de 310ml, tube plastique de 80ml

### Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et froid, à des températures de +5°C à +25°C

### Supports:

Nature: tous les matériaux de construction usuels, à l'exception de baignoires et lavabos en matières synthétiques (acryliques)  
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé  
Traitement préalable: appliquer le Primaire 150 sur supports poreux (pas nécessaire sur surfaces non-poreuses)

### Dimensions des joints:

Largeur minimale: 5 mm  
Largeur maximale: 30 mm  
Profondeur minimale: 5 mm  
Recommandation: largeur = 2 x profondeur du joint

### Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique  
Température d'application: + 1°C à +30°C  
Produit de nettoyage: white-spirit immédiatement après application  
Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

---

## SILICONE UNIVERSEL ACETIQUE

---

Révision: 06/03/2007

Page 2 de 2

**Transport:**

Route: ADR: libre

Mer: IMDG: libre

Air: ICAO/IATA-DGR: libre

UN-N: pas d'application

**Etiquetage:**

Symbole: aucun

Phrase R: aucune

Phrase S: aucune

**Mesures de sécurité:**

Observer l'hygiène de travail usuelle

**Remarques:**

A cause de son caractère acétique, certains supports peuvent être attaqués par le mastic. Pour la pose sur PVC ou autres matières synthétiques, il est conseillé de prendre le *Silirub 2*. Pour l'application sur marbre ou pierres naturelles, le *Silirub MA* est plus approprié.