



45A COLLE CONTACT POLYSTYRENE

Date: 17/03/06

Page 1 of 1

Propriétés techniques:

Base	Caoutchouc SB
Consistance	Liquide
Polymérisation	Polymérisation physique et cristallisation
Temps ouvert	20 min.
Densité	0,85g/mL
Viscosité (Brookfield RVT)	Env. 5000mPa.s
Consommation	Env. 300mL/m ²

Produit:

La Colle Contact Polystyrène 45A est une colle liquide, pour collage de polystyrène extrudé ou expansé sur supports planes

Caractéristiques:

- Aucun risque d'attaque du polystyrène
- Très bonne résistance à l'humidité
- Convient pour pose de dalles décoratives, rosaces, corniches sur supports poreux et égaux

Applications:

Collage de plaques en polystyrène extrudé ou expansé sur supports planes en métal, bois, plastiques
Collage de matériaux en mousse synthétique sur support plastique, métallique

Conditionnement:

Teintes: transparent

Emballage: boîtes métalliques 750mL, 1L, 5L, fût 200L

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:

Nature: tous supports

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: pas nécessaire

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: brosse ou peigne fin. Appliquer la colle sur les deux surfaces à assembler, attendre 20 min., joindre les deux éléments et bien serrer.

Température d'application: +5°C à +25°C

Produit de nettoyage: benzène

Mesures de sécurité:

Prévoir une bonne ventilation au lieu de travail. Sinon porter un appareil respiratoire approprié. Ne pas fumer pendant ou après l'application

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.