



Stop Fuites

Version: 22/12/2015 Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

ediactoriotiques testiniques	
Base	Copolymère solvanté à base d'acrylate avec des
	fibres synthétiques
Consistance	Pâte liquide
Système de durcissement	Séchage physique
Densité	Ca. 1,23 g/ml
Point d'éclair	27 °C
Résistance à la température	-20 °C → 80 °C
Consommation (*)	Ca. 2 kg/m²
Température d'application	$-15 ^{\circ}\text{C} \rightarrow 30 ^{\circ}\text{C}$
Absorption d'eau	Presque rien

^(*) les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports,...

Description de produit

Stop Fuites est un revêtement prêt à l'emploi, renforcé aux fibres de verre, pour les supports secs et humides.

Caractéristiques

- Contient des fibres synthétiques
- Étanchéité à l'eau et couleur inaltérable
- Flexible
- Résiste aux rayons UV, aux conditions climatiques et aux variations de température
- Bonne adhérence à de nombreux supports, comme le roofing d'au moins 1 an, les tuiles, le zinc, etc.
- Peut être appliqué dans toutes les conditions météorologiques, même sous la pluie ou le gel

Applications

- Réparer et rénover les toits, gouttières, coupoles, même par temps de pluie ou lorsqu'il gèle.
- Colmatage des gros dégâts.
- Étanchéité à l'eau des fissures et bulles dans le roofing.

Conditionnement

Couleur: gris

Emballage: 750gr. 4 kg seau

Durée de stockage

2 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Supports

Types: divers supports poreux, béton, brique, tuiles, ... Ne convient pas pour caoutchouc EPDM.

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Prétraitement: Prétraiter les supports très poreux avec 'Nom du produit', dilué à 10-15 % avec du White Spirit. Il est recommandé d'effectuer d'abord un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi

Nettoyer minutieusement le support, boucher les fissures ou les joints avec Soudafalt ou Dakkit et appliquer à l'aide d'une spatule (sous l'eau) ou d'un large pinceau. En cas de gros dégâts, appliquer une deuxième couche après 8 jours.

Produit de nettoyage: White Spirit Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Voir l'étiquette pour plus de détails.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

 Soudal NV
 Everdongenlaan 18 - 20
 BE-2300 Turnhout

 Tel: +32 (0)14-42.42.31
 Fax: +32 (0)14-42.65.14
 www.soudal.com





Stop Fuites

Version: 22/12/2015 Page 2 sur 2

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

 Soudal NV
 Everdongenlaan 18 - 20
 BE-2300 Turnhout

 Tel: +32 (0)14-42.42.31
 Fax: +32 (0)14-42.65.14
 www.soudal.com